

# Preliminarna ispitivanja kvarcnih sirovina sa područja opštine Rekovac

Slavica R. Mihajlović, Živko T. Sekulić, Jovica N. Stojanović, Vladan D. Kašić, Miroslav D. Sokić,  
Marina S. Blagojev

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Franše d' Eperea 86, 11000 Beograd, Srbija

## Izvod

Kvalitet sirovina u prirodi, pa tako i kvarcnog peska i kvarcita, varira od ležišta do ležišta. U kojim industrijskim granama mogu da nađu svoju primenu nakon određenih postupaka pripreme, zavisi upravo od njihovog kvaliteta. Potencijjni aspekti primene materijala na bazi ovih sirovina su: u industriji građevinskih i vatrostalnih materijala, keramike i stakla, zatim u metalurgiji, livarstvu i za proizvodnju filtera za prečišćavanje vode. Geološka istraživanja na području centralne Srbije, u reonu opštine Rekovac rezultirala su identifikacijom pojave kvarcnog peska „Ursule“ i kvarcita „Velika Kruševica“. Preliminarna laboratorijska ispitivanja su potvrdila mogućnost primene kvarcnog peska u industriji građevinskih materijala za dobijanje betona, maltera, proizvoda za završne radove u građevinarstvu. Kvarcit se može koristiti u industriji vatrostalnih materijala i metalurgiji, dok je primena u industriji stakla moguća za obojeno staklo i to nakon uklanjanja oksida Fe. Rezultati istraživanja ukazuju na opravdanost daljih detaljnijih geoloških istraživanja u cilju potpunije karakterizacije kvarcnog peska „Ursule“ i kvarcita „Velika Kruševica“.

*Ključne reči:* kvarjni pesak, kvarcit, građevinski materijali, vatrostalni materijali, staklo, metalurgija.

Dostupno na Internetu sa adrese časopisa: <http://www.ache.org.rs/HI/>

## STRUČNI RAD

622.362:550.8 (497.11)

Hem. Ind. 73 (4) 265-274 (2019)

## 1. UVOD

Na osnovu strukturno-teksturnih karakteristika rudne mase, grupacija kvarcnih sirovina je detaljnije podeljena na: kvarni peščar, kvarni pesak, kvarni šljunak, kvarcit i hidrotermalni kvarc, [1]. Od navedenih sirovina, geološkim istraživanjima teritorije opštine Rekovac, Srbija, utvrđeno je postojanje kvarcnog peska i kvarcita. Predmet i sadržaj ovog rada su upravo njihove karakteristike i potencijalna primena materijala koji se mogu dobiti iz ovih sirovina postupcima pripreme mineralnih sirovina.

*Kvarjni pesak.* Pod pojmom kvarjni pesak podrazumeva se sitnozrni nevezani klastični sediment ili materijal, koji je najvećim delom izgrađen od zaobljenih ili nezaobljenih zrna kvarca [2]. Drugim rečima, kvarjni pesak je nevezana, rastresita stena, koja se u osnovi sastoji od kvarcnih zrna. Nastaje pri mehaničkom i hemijskom raspadanju stena koje sadrže kvarc. Određeni assortimani kvarcnog peska imaju veoma veliku i široku primenu u različitim industrijskim granama [3]. Najveći deo proizvedenog kvarcnog peska različitog kvaliteta koristi se u građevinarstvu (90-95 % svetske proizvodnje), a ostatak 5-10 % u industriji stakla, keramike, vatrostalnih opeka, zatim u pojedinim metalurškim procesima za dobijanje metala i nemetala, u livarstvu, u industriji abraziva, hemijskoj industriji i dr [2]. Upotreba i kvalitet kvarcnog peska definisani su njegovom krupnoćom, odnosno granulometrijskim sastavom, zatim fizičkim svojstvima, kao i mineralnim i hemijskim sastavom [4,5]. Korisnici kvarcnog peska u zavisnosti od namene koriste frakciju koja je definisana standardima [6-9].

*Kvarcit* predstavlja monomineralnu masivnu metamorfnu stenu koja nastaje metamorfozom kvarcnog peščara usled velikog pritiska i temperature [10]. Takvi termodinamički uslovi vezani su za tektonsku kompresiju u orogenim pojasevima. Kvarcit je stena koja je veoma otporna na eroziju. Imajući u vidu da je kvarcit veoma tvrda stena i teška za

---

Korespondencija: Slavica R. Mihajlović, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Franše d' Eperea 86., Beograd, Srbija;  
Tel. +381 11 369 17 22

E-mail: [s.mihajlovic@itnms.ac.rs](mailto:s.mihajlovic@itnms.ac.rs)

Rad primljen: 28 March 2019.

Rad prihvaćen: 09 August 2019

<https://doi.org/10.2298/HEMIND190328023M>



obradu, njegova upotreba u građevinarstvu je jako mala. Međutim, zbog svoje tvrdoće, može da ima primenu u industriji vatrostalnih materijala i silicijskih opeka, abraziva, stakla, kao i u metalurgiji [10]. Cena kvarcnih sirovina varira u zavisnosti od njihovih hemijskih i fizičkih svojstava. Međutim, ono što treba istaći, je činjenica da su ove sirovine veoma rasprostranjene u prirodi i da je njihova eksploracija jednostavna. Nakon otkopavanja, sirovina se skladišti i dalje prosejava, pere, suši i obraduje prema zahtevima kupca.

## 2. EKSPERIMENTALNI DEO

### 2.1. Materijal i metode ispitivanja

**Kvarni pesak „Ursule“** – Pre početka ispitivanja kvaliteta uzorak je prosejan na sitima otvora 0,63 mm i 0,1 mm, pri čemu su dobijene tri klase krupnoće: +0,63 mm (maseni udio u polaznom uzorku je 44 %); -0,63+0,1 mm (maseni udio je 42 %) i -0,1 mm (maseni udio je 14 %). Imajući u vidu da se najčešće u pogledu krupnoće zahteva klasa -0,63+0,1 mm to je upravo na ovoj klasi urađena hemijska, mikroskopska i rendgenska analiza.

**Kvarcit „Velika Kruševica“** – Uzorak je osušen i samleven za hemijsku, rendgensku i mikroskopsku analizu.


Granulometrijski sastav rovnog uzorka kvarcnog peska je određen na standardnoj seriji laboratorijskih sita mokrim prosejavanjem (otvori sita: 3,36; 2,38; 1,00; 0,63; 0,40; 0,30; 0,20; 0,1 mm). Hemijska analiza je urađena na atomskom adsorpcionom spektrofotometru Analyst 300 („Perkin Elmer“, SAD). Mineraloška analiza urađena je na polarizacionom mikroskopu za odbijenu i propuštenu svetlost JEOL JSM–6610LV („JEOL“, Japan), binokularna lupa firme "Leitz Wetzlar". Rendgenska difrakcionala analiza praha (engl. X-ray Powder Diffraction-XRPD) je urađena na rendgenskom difraktometru PW-1710 („PHILIPS“, Holandija). Skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM) korišćena je za dobijanje mikrofotografija na uređaju JEOL JSM–6610LV („JEOL“, Japan). Uzorci za SEM analize su naparavani zlatom.

## 3. REZULTATI I DISKUSIJA

### 3.1. Karakterizacija kvarcnog peska „Ursule“ i kvarcita „Velika Kruševica“

Na rovnom uzorku kvarcnog peska određen je granulometrijski sastav, a na klasi -0,63+0,1 mm hemijska, mikroskopska i rendgenska analiza. Rovni uzorak kvarcita je analiziran hemijskom i rendgenskom analizom, kao i primenom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM).

Granulometrijski sastav rovnog kvarcnog peska je prikazan na slici 1.




Slika 1. Dijagram granulometrijskog sastava rovnog kvarcnog peska „Ursule“

Rezultati granulometrijske analize rovnog kvarcnog peska su pokazali da je gornja granična krupnoća (ggk) kvarcnog peska „Ursule“ 1,98 mm, dok je srednji prečnik zrna ( $d_{sr}$ ) 0,64 mm. Rezultati hemijske analize klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska „Ursule“ i rovnog uzorka kvarcita „Velika Kruševica“ su prikazani u tabeli 1. Iz rezultata se vidi da je u kvarcnom pesku sadržaj  $\text{SiO}_2$  83,99 %, dok je u kvarcitu 98,90 % što je i očekivano imajući u vidu da je kvarc glavni mineral u ovim sirovinama. Utvrđen je nešto veći sadržaj  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  u prvom redu kod kvarcnog peska, 1,82 %, dok je kod kvarcita 0,434 %. Sadržaj nosilaca gvožđa ističemo iz razloga što su veoma oštiri kriterijumi u pogledu prisustva ovog elementa kod svih korisnika. Iz tih razloga je neophodno izvršiti magnetnu separaciju kako bi se uklonili minerali nosioca gvožđa.

Tabela 1. Hemijska analiza klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska „Ursule“ i rovnog kvarcita „Velika Kruševica“

Komponenta	Kvarcni pesak	Kvarcit
	Sadržaj, %	
$\text{SiO}_2$	<b>83,99</b>	<b>98,90</b>
$\text{Al}_2\text{O}_3$	7,91	0,183
$\text{MgO}$	0,434	0,0094
$\text{CaO}$	1,344	0,238
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	<b>1,82</b>	<b>0,434</b>
$\text{Na}_2\text{O}$	1,93	0,0076
$\text{K}_2\text{O}$	1,90	0,0165
$\text{TiO}_2$	0,34	<0,034
Gubitak žarenjem	<b>1,71</b>	<b>0,20</b>
$\text{Cr}_2\text{O}_3$	0,0044	0,0034

Mikroskopska analiza klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska „Ursule“ je pokazala sledeći mineralni sastav: kvarc, opaki (neprovidni) minerali, limonit-getit (skrame po primarnim mineralima), gline, liskuni, feldspati i karbonati (u tragu). Minerali kvarc i feldspati su najzastupljeniji u uzorku, uglavnom su alterisani (kaolinisani), slika 2, dok su liskuni i gline manje zastupljeni. Od akcesornih minerala prisutni su amfiboli, cirkon i apatit.




Slika 2. Mikrofotografije klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska „Ursule“ (imerzija ksilol): a) kvarc-feldspatska zrna (strelicama su obeležena alterisana zrna feldspata); razmernik: 100  $\mu\text{m}$ ; b) inkluzija opakog minerala u kvarcu; razmernik: 50  $\mu\text{m}$


XRPD analizom klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska (slika 3) utvrđeno je prisustvo: kvarca, plagioklasa, K-feldspata, grupe smektitsko/hloritskih minerala, liskunsko/ilitske grupe minerala i kalcita. Najzastupljenija mineralna faza je kvarc. Plagioklasi su zastupljeniji u odnosu na K-feldspate, dok se minerali iz grupe smektiti/hloriti i liskuni/ilit javljaju u podređenim količinama. Kalcit je prisutan u tragovima.

Makroopis uzorka kvarcita „Velika Kruševica“: uzorak je bele boje sa vidljivim skramama oker minerala (limonit-getit), slika 4b. Reakcija na HCl ne postoji. Analizirani uzorak seče staklo, a boja ogreba je bela.

Metoda rendgenske difrakcije rovnog kvarcita „Velika Kruševica“ je pokazala prisustvo samo kvarca, dok su ostali minerali ispod praga detekcije za ovu metodu. Difraktogram ispitivanog uzorka dat je na slici 4a.




Slika 3. Difraktogram praha klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska „Ursule“



Slika 4. Rovni kvarcit „Velika Kruševica“: a) difraktogram praha; b) makrofotografija uzorka kvarcita „Velika Kruševica“

SEM analiza čistog uzorka kvarcita „Velika Kruševica“ i nečistoća prikazana je na slici 5.



Slika 5. SEM mikrografije rovnog kvarcita „Velika Kruševica“: a) čist uzorak kvarca i b) nečistoće limonit-getit

SEM je pokazala sledeći mineralni sastav: kvarc (najdominantniji), cirkon (akcesoran mineral), limonit-getit u tragovima (kao skrame po kvarcu) i opaki (neprovidni) minerali u tragovima (kao slobodni, ali i u vidu inkluzija u kvarcu).

### 3.2. Primena kvarcnog peska „Ursule“ i kvarcita „Velika Kruševica“

U ovom delu rada prikazani su uporedo dobijeni rezultati hemijskih i mineraloških ispitivanja klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska i rovnog kvarcita kao i zahtevani kvalitet prema standardu za određenu primenu.

#### 3.2.1. Primena kvarcnog peska u industriji građevinskih materijala

U oblasti građevinarstva kvarčni pesak se koristi za dobijanje betona, maltera, proizvoda za završne radove, kao silikatne komponente, zatim u proizvodnji silikatno krečne opeke i cementa [11,12]. Kao silikatni materijali najviše se upotrebljava kvarčni pesak sledećeg kvaliteta: 70-95 % SiO<sub>2</sub>, max 2 % alkalija, max 5 % gline, max 3 % humusa i max 0,02 % hlorida [13]. Hemijska analiza klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska „Ursule“ je pokazala da u uzorku ima 83,99 % SiO<sub>2</sub> što znači da može da se koristi kao silikatna komponenta. Silikatno krečna opeka je proizvod koji se dobija na bazi kvarcnog peska, kreča i vode pod pritiskom u autoklavima. Da bi se kvarčni pesak koristio u ove svrhe ne sme da ima manje od 70 % SiO<sub>2</sub>, sadržaj nečistoća max 8 % i krupnoću -2 mm [13]. Imajući u vidu da ispitivani kvarčni pesak ima 83,99 % SiO<sub>2</sub> (što je više od 70 %) konstatujemo da se može pripremiti i upotrebiti za dobijanje silikatno krečne opeke.

U proizvodnji cementa pored laporaca i krečnjaka, dodaje se i kvarčna sirovina zbog regulisanja neophodnog sadržaja SiO<sub>2</sub>. Kvalitet kvarcnog peska za ove svrhe nije standardizovan, pa svaka fabrika cementa ima svoje kriterijume za njegov kvalitet. Iz tih razloga je neophodno kod korisnika izvršiti probu i tako ustanoviti primenjivost kvarcnog peska „Ursule“ za cementnu industriju.

#### 3.2.2. Primena kvarcnog peska i kvarcita u industriji keramike

Kvarčne sirovine imaju primenu u industriji keramike [14]. U tabeli 2 su dati uporedo kriterijumi koje u pogledu hemijskog sastava moraju da ispune kvarčne sirovine da bi se koristile u industriji fine keramike i hemijski sastav kvarcnog peska i kvarcita koji su bili predmet ispitivanja u ovom radu.

*Tabela 2. Tehnički uslovi kvaliteta u pogledu hemijskog sastava kvarcnog peska za dobijanje fine keramike*

#### Uslovi kvaliteta kvarcnog peska sa nižim sadržajem karbonata prema SRPS B.B5.030

R. Broj	Komponenta	Sadržaj, %			Ispitivanje prema standardu	Sadržaj dobijen u ovom radu, %	
		I	II	III		Kvarčni pesak „Ursule“	Kvarcit „Velika Kruševica“
1	SiO <sub>2</sub> min	97,0	95,0	93,0	SRPS B.B8.050	83,99	98,90
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , (najviše)	0,15	0,2	0,3		1,82	0,434
3	TiO <sub>2</sub> (najviše)	0,1	0,1	0,15		0,34	0,034
4	CaO, (najviše)	0,3	0,6	1,0		1,344	0,238
5	MgO, (najviše)	0,2	0,5	0,5		0,434	0,0094
6	K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O, (najviše)	0,2	0,3	0,5		1,93 +1,90	0,0165 +0,0076
7	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , (najviše)	1,0	1,2	1,5		7,91	0,183

#### Uslovi kvaliteta kvarcnog peska sa višim sadržajem karbonata prema SRPS B.B5.030

R. Broj	Komponenta	Sadržaj, %		Ispitivanje prema standardu	Kvarčni pesak „Ursule“	Kvarcit „Velika Kruševica“
		I	II			
1	SiO <sub>2</sub> min	97,0	95,0	SRPS B.B8.050	83,99	98,90
2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , (najviše)	0,1	0,1		1,82	0,434
3	K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O, (najviše)	0,2	0,3		1,93+1,90	0,0165 +0,0076
4	CaO+MgO, (najviše)	1,5	3,5		1,344+0,434	0,238 +0,0094
5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , (najviše)	0,7	0,2		7,91	0,183



Rezultati hemijske analize klase -0,63+0,1 mm kvarcnog peska „Ursule“ pokazuju da on nema potreban kvalitet da bi se koristio u proizvodnji keramike. Autori ovog rada smatraju da ni postupcima pripreme kao što su pranje i klasiranje nije moguće postići traženi kvalitet. Hemijski sastav kvarcita ukazuje na mogućnost primene u proizvodnji fine keramike pod uslovom da se prethodno visokogradijentnom magnetnom separacijom smanji sadržaj  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  sa 0,434 % na dozvoljeni sadržaj prema standardu.

### 3. 2. 3. Primena kvarcita u industriji vatrostalnih materijala

Kvarcit se koristi u industriji vatrostalnih materijala, pre svega proizvodnji silika proizvoda, [15], pri čemu mora da ispunjava određene kriterijume u pogledu svog hemijskog sastava. U tabeli 3 su dati uporedo kriterijumi koje u pogledu hemijskog sastava mora da ispunjava kvarcit da bi se koristio u vatrostalnoj industriji i hemijski sastav kvarcita koji je ispitivan u ovom radu.

*Tabela 3. Tehnički uslovi kvaliteta kvarcita za upotrebu u proizvodnji silika proizvoda*

<b>Uslovi kvaliteta prema standardu SRPS B.F1.050</b>		Ispitivanje prema standardu	Rezultat dobijen u ovom radu, kvarcit „Velika Kruševica“
Fizičko-hemijska svojstva	Oznaka		
	KI, (za silika proizvode) KII, (za vatrostalne proizvode)		
Vatrostalnost	Najmanje 174	172	SRPS B.D8.301
Gubitak žarenjem, %	Najviše 0,5	Najviše 0,5	0,2
Sadržaj $\text{SiO}_2$ , %	Najmanje 98,5	97,5	98,90
Sadržaj $\text{Al}_2\text{O}_3$ , %	Najviše 1,0	1,5	0,183
Sadržaj $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , %	Najviše 0,6	1,0	0,434
Sadržaj $\text{CaO}$ , %	Najviše 0,3	0,5	0,238
Sadržaj $\text{MgO}$ , %	Najviše 0,1	0,3	0,0094
Gustina, najmanje, $\text{g/cm}^3$	2,63	2,63	SRPS B.D8.301

Na osnovu rezultata ispitivanja hemijskog sastava kvarcita „Velika Kruševica“ može se konstatovati da on može da se koristi u industriji vatrostalnih materijala uz dodatno određivanje vatrostalnosti i gustine [16]. Da bi se započela proizvodnja potrebno je sa jedne strane pronaći korisnika ili kupca i proveriti dodatne uslove koje oni eventualno postavljaju, a sa druge strane, obaviti istraživanje radi definisanja rezervi ove sirovine, načina eksploatacije i dr. Osim kvaliteta propisanog standardom svaka firma koja koristi kvarcit u oblasti proizvodnje vatrostalnih materijala zadržava pravo da za određene osobine ima svoje zahteve u pogledu kvaliteta koji su svojstveni samo za tu kompaniju. Tako na primer firma „Vatrom“ Busovača (Bosna i Hercegovina), [17], koja koristi mikronizirani kvarcit ima jasno definisan granulometrijski sastav i to:  $<20 \mu\text{m}$  min 50 %;  $<32 \mu\text{m}$  min 72 % i  $<63 \mu\text{m}$  min 90 %. Takođe, postoji tačno propisan hemijski sastav kvarcita:  $\text{SiO}_2$  min 99 %;  $\text{Al}_2\text{O}_3$  najviše 0,3 %;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  najviše 0,16 %;  $\text{CaO}+\text{MgO}$  najviše 0,21 %; gubitak žarenjem najviše 0,3 %; vatrostalnost 32-34 SK.

### 3. 2. 4. Primena kvarcnog peska i kvarcita u industriji stakla

Kvarjni pesak i kvarcit imaju primenu i u industriji stakla [18] ali je neophodno da ispunjavaju uslove kvaliteta koji su propisani određenim standardom. U tabeli 4 su prikazani tehnički uslovi kvaliteta u pogledu hemijskog sastava staklarskog peska, a prema standardu SRPS B.B5.020.

Ispitivana klasa kvarcnog peska -0,63+0,1 mm ima značajna odstupanja u pogledu sadržaja pojedinih komponenti od potrebnih prema standardu SRPS B.B5.020 te se ne može koristiti u staklarskoj industriji bez prethodne koncentracije. Što se tiče hemijskog sastava kvarcita zapaža se veće prisustvo oksida metala koji daju boju staklu kao što su oksidi Fe i Cr, pa se iz tih razloga ne može svrstati ni u V klasu. Takođe, zbog visokog sadržaja oksida Fe ovaj kvarcit ne može da se koristi u industriji stakla. Neophodna su ispitivanja sa ciljem smanjenja sadržaja  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .

Tabela 4. Tehnički uslovi kvaliteta u pogledu hemijskog sastava staklarskog peska

**Uslovi kvaliteta staklarskog kvarcnog peska prema SRPS B.B5.020**

Klasa	Sadržaj, %								
	SiO <sub>2</sub> min.	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> max.	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> max.	TiO <sub>2</sub> max.	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> max.	CaO+MgO max.	K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O max.	g. ž. max.	boja stakla
I	99,90	100 ppm	50 ppm	30 ppm	0,30 ppm				
II	99,60	0,20	0,015	0,02	0,0001	0,05	0,03	0,10	
III	99,30	0,25	0,012	0,03	0,0002	0,08	0,05	0,15	bezbojno
IV	99,10	0,30	0,03	0,05	0,0003	0,12	0,10	0,20	
V	98,90	0,55	0,06	0,08	0,0008	0,15	0,12	0,25	
VI	98,50	0,70	0,08	0,10	0,001	0,20	0,15	0,28	belo
VII	98,00	0,85	0,10	0,15	0,02	0,30	0,25	0,35	polubelo
VIII	97,00	1,30	0,15	0,20	0,02	0,40	0,50	0,40	
IX	96,00	1,50	0,20	0,25	0,05	0,50	0,80	0,50	obojeno
X	95,00	2,50	0,30	0,30	0,08	0,60	1,00	0,60	
Kvalitet kvarcnog peska „Ursule“	83,99	7,91	1,82	0,34	0,0044	1,344 +0,434	1,90 +1,93	1,71	ne
Kvalitet kvarcita „Velika Kruševica“	98,90	0,183	0,434	0,034	0,0034	0,238 +0,0094	0,0165 +0,0076	0,2	V klasa

\*Metoda određivanja hemijskog sastava je data u SRPS B.B8.050

### 3.2.5 Primena kvarcnog peska u proizvodnji vodenog stakla

Za proizvodnju vodenog stakla koristi se kvarjni pesak. Tako na primer firma „Alumina“ d.o.o. Zvornik (Bosna i Hercegovina) u okviru svog proizvodnog programa nudi između ostalog i vodeno staklo. Za njegovu proizvodnju koristi kvarjni pesak sa tačno definisanim hemijskim sastavom [19]. U tabeli 5 je uporedo prikazan zahtevani kvalitet kvarcnog peska za upotrebu u proizvodnji vodenog stakla u firmi „Alumina“ i kvalitet kvarcnog peska „Ursule“.

Tabela 5. Hemijski sastav kvarcnog peska klase -0,63+0,1 mm i zahtevani hemijski sastav od strane firme „Alumina“

Komponenta	Zahtevani kvalitet [19]	Kvarcni pesak „Ursule“
	Sadržaj, %	
SiO <sub>2</sub>	min 99,00	83,99
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max 0,04	1,82
TiO <sub>2</sub>	max 0,10	0,34
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max 0,0001	0,0044
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max 0,50	7,91
G.Ž.	0,25	1,71
K <sub>2</sub> O	max 0,3	1,90
MgO	max 0,02	0,434
CaO	max 0,2	1,344
Na <sub>2</sub> O	max 0,1	1,93

Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 5 ispitivani uzorci kvarcnog peska imaju značajna odstupanja u pogledu sadržaja pojedinih komponenti od potrebnih za proizvodnju vodenog stakla i stoga se kao takav ovaj pesak ne može koristiti u ovom proizvodnom procesu [20].

### 3.2.6. Primena kvarcita u metalurgiji

Za dobijanje legure ferosilicijuma metalurškim postupkom koriste se kvarcit, redupciono sredstvo u vidu koksa i otpaci čelika [21]. U tabeli 6 je uporedo prikazan zahtevani kvalitet kvarcita za primenu u metalurgiji i kvalitet ispitivanog kvarcita „Velika Kruševica“.



**Tabela 6. Kvalitet kvarcita za upotrebu u metalurgiji [21] i ispitivanog kvarcita u ovom radu**

Komponenta	Zahtevani kvalitet kvarcita	Kvarcit „Velika Kruševica“
	Sadržaj, %	
SiO <sub>2</sub>	min 96,00	98,90
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,50-1,00	0,183
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,30-1,00	0,434
CaO	0,20-1,00	0,238
MgO	0,05-5,00	0,0094
Vлага	najviše 3,00	-
Veličina	25-120 mm	-

Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 6 vidi se da kvalitet kvarcita zadovoljava kriterijume za primenu u metalurgiji.

### 3.2.7. Primena kvarcnog peska u livarstvu

U oblasti metalurgije za izradu kalupa za jednokratnu upotrebu koristi se mešavina kvarcnog peska i gline uz dodatak vode. Kvalitet kvarcnog peska definiše standard SRPS B.B5.011 [4]. U tabeli 7 su prikazani uslovi kvaliteta kvarcnog peska prema ovom standardu, kao i kvalitet peska „Ursule“. Na osnovu podataka prikazanih u tabeli 7 može se konstatovati da ispitivani uzorak kvarcnog peska „Ursule“ ima značajna odstupanja u pogledu sadržaja pojedinih komponenti od potrebnih za livački pesak, a prema standardu SRPS B.B5.011, pe se zato ne može koristiti u ove svrhe.

**Tabela 7. Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja livačkog kvarcnog peska**

<b>Uslovi kvaliteta kvarcnog peska prema SRPS B.B5.011</b>			
Svojstvo	Potreban uslov	Ispitivanje prema standardu	Kvalitet kvarcnog peska „Ursule“
Gubitak žarenjem na 900°C, %	Maksimalno 0,2	SRPS B.B8.050	<b>1,71</b>
<b>Hemski sastav</b>			
Oznake peska prema hemijskom sastavu	Sadržaj SiO <sub>2</sub> , %	Sadržaj štetnih primesa (K <sub>2</sub> O, Na <sub>2</sub> O, CaO, MgO, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), %	Ispitivanje prema standardu
Slab	<90	>5	
Dovoljan	>90	<5	
Dobar	>94	<3	
Vrlo dobar	>96	<2	SRPS B.B8.050
Odličan	>98	<1	
<b>Kvalitet kvarcnog peska „Ursule“</b>	<b>83,99</b>	<b>1,9+1,93+1,344+0,344+0,344 = 5,862</b>	

### 3.2.8. Primena kvarcnog peska za filtere za prečišćavanje vode

Kvarjni pesak se koristi za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu [4,22]. Kvalitet kvarcnog peska za ovu namenu je definisan standardima SRPS EN 12902:2010 i SRPS EN 12904:2010. Sadržaj SiO<sub>2</sub> prema standardu mora da bude veći od 96 %, međutim ispitivani uzorak ima 83,99 % SiO<sub>2</sub>. Takođe, sadržaj primesa kao što su glina, krečnjak, liskun, feldspat i minerali Fe, je veći od 4 %, a uz to i sadržaj neorganskih primesa je veći od 0,5 %, što su maksimalno dozvoljene granice propisane standardom. Da bi kvarjni pesak „Ursule“ mogao, eventualno da se koristi za ovu namenu neophodno je primeniti postupke pripreme za ovu sirovinu kao što su: pranje, klasiranje i magnetna separacija.

### 3.2.9. Kvalitet kvarcnog peska za peskarenje

Kvalitet kvarcnog peska sa aspekta hemijskog sastava za peskarenje nije standardizovan, ali je važan oblik zrna. Bolji je kvarjni pesak koji se dobija drobljenjem ili mlevenjem kvarcita, jer ima oštrome ivice od prirodnog rastresitog peska koji uglavnom ima zaobljen oblik zrna [2]. U zavisnosti od površine koja se peskari koristi se kvarjni pesak određenog granulometrijskog sastava. Za tanje ili mekše površine koje se peskare koriste se sitnji assortmani, a za deblje i tvrđe

krupniji. Najčešće se koriste assortirani od 0,3 do 1,5 mm [23]. Za kvarni pesak „Ursule“ potrebna je proba kod korisnika radi utvrđivanja njegove primene.

#### 4. ZAKLJUČAK

U radu su prikazani rezultati ispitivanja kvarnih sirovina sa područja opštine Rekovac, kvarcnog peska „Ursule“ i kvarcita „Velika Kruševica“. Na osnovu prikazanih rezultata može se zaključiti da se od kvarcnog peska ovog kvaliteta može dobiti materijal koji zadovoljava kriterijume za primenu u industriji građevinskih materijala za dobijanje betona, maltera i proizvoda za završne rade u građevinarstvu. Takođe, postoji mogućnost da se kvarcit ovog lokaliteta može koristiti u industriji vatrostalnih materijala i u metalurgiji. Potrebna su detaljna ispitivanja na ovim sirovinama da bi se dala konačna ocena o njihovoj eventualnoj valorizaciji za pojedine industrijske grane.

*Zahvalnica:* Rad je rezultat projekta br. TR 34013 koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu 2011-2019.

#### LITERATURA

- [1] Ljubica M. Pavlović, Milenko V. Nikolić, Dragoljub A. Milić, Miodrag A. Gajić, Mirjana A. Djuričić, Božidar T. Branković, Predrag R. Martinović, Magdalena R. Tomašević, Milutin B. Dumić, Vladimir D. Živanović, Đorđe M. Skendžić, Miloš D. Opačić, Ljubiša A. Andrić, Petar S. Krstović, Branislav A. Matejević. Domaće nemetalične sirovine za primenu u privredi. Beograd: ITNMS; 1993. (in Serbian)
- [2] Pavlica J, Draškić D. Priprema nemetaličnih mineralnih sirovina. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu; 1997. (in Serbian)
- [3] Platias S, Vatalis Kl. Charalampides G. Suitability of quartz sands for different industrial applications. Procedia Econ. Financ. 2014; 14: 491-498.
- [4] Sekulić Ž. Kalcijum karbonatne i kvarne mineralne sirovine i njihova primena. Beograd: ITNMS; 2011. (in Serbian)
- [5] Sekulić Ž, Canić N, Ignatović M. Improvement of technological process of quartz sand and feldspar production. In: Proceedings of 5th Conference on Environment and Mineral Processing, Part II. Ostrava, Czech Republic, 2000, pp. 677-680.
- [6] Sekulić Ž, Ignatović M, canić N, Bartulović Z. The concentration procedure depending on mineralogical and chemical composition of raw quartz sand. In: Proceedings of 36th International October Conference on Mining and Metallurgy. Bor, Serbia, 2004, pp. 236-242.
- [7] Sekulic Ž, Canic N, Bartulovic Z, Mihajlovic S, Dakovic A. Valorization of Quartz sand from "Avala"- Ub Deposit with different Mineral Processing and Concentration Procedures. In: Proceedings of X Balkan Mineral Processing Congress. Varna, Bulgaria, 2003, pp. 627-632.
- [8] Sekulić Ž, Canić N, Bartulović Z, Milošević V, Mihajlović S. Kvarni pesak ležišta "Avala"- Ub kao sirovinu za staklarsku industriju. Izgradnja. 2002; 56: 415-418. (in Serbian)
- [9] Sekulić Ž, Bartulović Z, Canić N, Todorović D. Laboratorijska ispitivanja efikasnosti magnetske koncentracije kvarcnog peska za potrebe staklarske industrije. Zbornik radova XVIII Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina sa međunarodnim učešćem. Banja Vrujci, Srbija, 2002, str. 181-185. (in Serbian)
- [10] Đorđević V, Đorđević P, Milovanović D. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka; 1991. (in Serbian)
- [11] Kumar S, Gupta R, Shrivastava S, Csetenyi L. Preliminary study on the use of quartz sandstone as a partial replacement of coarse aggregate in concrete based on clay content, morphology and compressive strength of combined gradation. Constr Build Mater. 2016; 107: 103-108.
- [12] Kumar S, Gupta R, Shrivastava S. Long term studies on the utilisation of quartz sandstone wastes incement concrete. J Clean Prod. 2017; 143: 634-642.
- [13] Brzaković P. Priručniku za građevinske materijale. Beograd: Orion art; 2000. (in Serbian)
- [14] Kouras N, Harabi A, Bouzerara F, Foughali L, Pollicchio A, Stelitano S, Galiano F, Figoli A. Macro-porous ceramic supports for membranes prepared from quartz sand and calcite mixtures. J Eur Ceram Soc. 2017; 37: 3159–3165.
- [15] Hussein Hameed K, Hisham K. A, Oday A. Using Quartzite Rocks for Manufacturing Refractory Silica Bricks To Resist Concentrated Acids. Conference comprehensive research theses, Implementations of postgraduate s researches to serve the Society, Al-Mustansiriya University, College of Engineering. Volume: Special Issue Engineering and Development Journal, Al-Mustansiriya University, College of Engineering. 2012.
- [16] Kostić-Gvozdenović Lj, Ninković R. Neorganska hemijska tehnologija, Beograd: TMF; 1987. (in Serbian)
- [17] Vatrom, Busaovača. [www.vatrom.webs.com](http://www.vatrom.webs.com). Accessed March 28, 2019
- [18] Dararutana P, Chetanachan P, Wathanakul P, Sirikulrat N. Investigations on local quartz sand for application in glass industry. ADGEO. 2009; 23-29.
- [19] Alumina d.o.o. <http://www.aluminazv.ba>. Accessed March 28, 2019



- [20] ITNMS, Glavni tehnološki projekat "Poluindustrijsko postrojenje za proizvodnju amorfognog kvarcnog stakla", Beograd, 1987. (in Serbian)
- [21] Đorđević S. Elektrometalurgija. Beograd: TMF; 1972. (in Serbian)
- [22] Huisman L, Wood WE. Chapter 2. Filtration of Water Supplies. Slow sand Filtration. Geneva: World Health Organization; 1974.
- [23] Viskol. <http://www.viskol.com>. Accessed March 28, 2019

## SUMMARY

### Investigations of quartz raw materials from the locality of Rekovac municipality

Slavica R. Mihajlović, Živko T. Sekulić, Jovica N. Stojanović, Vladan D. Kašić, Iroslav D. Sokić, Marina S. Blagojev

*Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Franchet d'Esperey 86, 11000 Belgrade, Serbia*

(Technical paper)

Quality of raw materials, including quartz sand and quartzite, varies from one deposit to another. Furthermore, the material quality determines in which industrial branches it can be used after certain preparation processes. Potential applications of quartz raw materials are: in the construction and refractory industry, ceramics and glass industry, then in metallurgy, foundry and also in production of water treatment filters. Geological investigations of the central Serbia region, in the Rekovac municipality, resulted in identification of occurrence of quartz sand ("Ursula") and quartzite ("Velika Kruševica"). Preliminary laboratory tests and characterization of the quartz sand size fraction -0.63+0.1 mm confirmed the possibility of applying this size fraction in the construction materials industry, while the quartzite can be used in refractory, glass and metallurgy industries. After determining the geological reserve of quartz sand "Ursula" and quartzite "Velika Kruševica", detailed investigations are required. Quality conditions from the aspect of chemical composition and physical properties of quartz sand and quartzite are mostly clearly defined by a special standard for this purpose. On the other hand, there are also application areas where standards do not exist, but users define their quality conditions. This example is with the application of quartz sand in the production of water glass. Chemical composition as well is not always the determining factor for the application of quartz raw material. For example, for quartz sand used for sandblasting, grain form is essential. From the economic analysis point of view, the prices of quartz raw materials vary depending on their chemical and physical properties. After all, what needs to be pointed out is the fact that these raw materials are very widespread in nature and that their exploitation is quite simple. After the raw material is excavated, it is stored and further sieved, washed, dried and processed according to customer requirements. All of these processes are cheaper than preparing, for example, limestone, and significantly cheaper than preparation of metal ores.

**Keywords:** quartz sand, quartzite, construction materials, refractory materials, glass, metallurgy